

PADICOOOL

MANUAL TÉCNICO

MANTA LÍQUIDA ELASTIC

*Revestimento
Impermeabilizante Acrílico
Flexível Para Lajes,
Coberturas e Fibrocimento*

MANTA LÍQUIDA ELASTIC é um impermeabilizante de característica flexível e elástica de base acrílica, para moldagem no local e aplicação a frio, resistente às intempéries.

PROPRIEDADES:

MANTA LÍQUIDA ELASTIC é indicado para impermeabilização de áreas expostas e não sujeitas a tráfego de veículos ou pedestres, coberturas inclinadas, lajes de concreto, varandas, terraços, telhas de fibro cimento, marquises, calhas, paredes externas sujeitas a batidas de chuva, etc. Proporciona ótima impermeabilização, impossibilitando a penetração de umidade nos ambientes internos.

Para VEDAR FRISOS, possui ótima elasticidade, baixa retração e resistência a intempéries e a raios UV. Aceita pinturas isentas de solventes, à base de látex ou de emulsão acrílica, (aguardar no mínimo 24 horas após a aplicação de MANTA LÍQUIDA ELASTIC para a realização da pintura).

MANTA LÍQUIDA ELASTIC confere as seguintes vantagens:

- Resistência aos raios U.V.
- Aplicação a frio
- Proporciona conforto térmico por refletir raios solares
- Grande elasticidade e flexibilidade
- Ótima impermeabilidade e resistência
- Fácil aplicação
- Não requer proteção mecânica.

COMPOSIÇÃO:

- Emulsão Acrílica.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser aplicada MANTA LÍQUIDA ELASTIC deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes, etc., e regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1 :3), com caimento mínimo de 1 % para os ralos.

APLICAÇÃO:

Homogeneizar o produto antes de usar. Aplicar MANTA LÍQUIDA ELASTIC com pincel, vassoura de pêlo macio, broxa, trincha ou rolo de pintura, espalhando o produto de forma uniforme sobre a superfície. Aplicar a primeira demão de MANTA LÍQUIDA ELASTIC diluído em 20% de água,

e as demais demãos puras, com intervalo entre 6 e 12 horas entre cada aplicação, de acordo com as condições do ambiente. Em áreas sujeitas à movimentação estrutural, aplicar uma tela de poliéster entre a 2ª e a 3ª demão. Secagem final em aproximadamente 7 dias, podendo assim efetuar o teste de estanqueidade no local.

CONSUMO:

Consumo aproximado de 1,5 a 2,5Kg/m²

Para VEDAR FRISOS, consumo aproximado 200 a 300g/m² (2 demãos)

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

MANTA LÍQUIDA ELASTIC não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de inalação, remover para um local ventilado e fresco. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar em local fresco, coberto, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Nas embalagens originais e intactas.

FABRICAÇÃO:

Vide selo na embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

3,6Kg, 18Kg e 200Kg.

GARANTIA:

Garantimos este produto livre de defeitos de fabricação e limitamos a garantia ao valor da compra, se provado ser defeituoso e quando usado conforme as recomendações contidas na embalagem.