

# PADICOOOL

## MANUAL TÉCNICO

### PADTOP

*Impermeabilizante  
Acrílico Semi-Flexível*

#### DESCRIÇÃO

PADTOP é um revestimento impermeabilizante, semi-flexível, bi-componente (A+B), à base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina acrílica, de excelentes características impermeabilizantes, ótima aderência e excepcional resistência mecânica.

#### CAMPO DE APLICAÇÃO

Por tratar-se de um produto semi-flexível, PADTOP é indicado para impermeabilização de pisos e paredes de “áreas frias” (banheiros e cozinhas), caixas d’água e reservatórios, poços de elevadores, cortinas, baldrames, muros de arrimo, pisos em contato com o solo, umidade ascendente em rodapés e paredes (internas e externas), estruturas sujeitas à infiltração do lençol freático, piscinas, etc.

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes, pontas de ferro, restos de madeira, etc. Caso necessário, recomenda-se a lavagem da estrutura com escova de aço e água ou jato d’água de alta pressão. Executar os reparos em ninhos ou falhas de concretagem com argamassa ou grautes específicos.

#### PREPARAÇÃO DO MATERIAL

Produto fornecido em dois componentes:

Componente A (pó): Cimentos especiais, aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais.

Componente B (líquido): Polímeros acrílicos emulsionados.

- Adicionar o componente A (pó) aos poucos ao componente B (líquido) e misturar mecanicamente por 3 minutos, dissolvendo possíveis grumos que possam se formar, obtendo-se uma mistura homogênea.

- Logo após a mistura dos dois componentes A+B, o tempo de utilização não deve ultrapassar o período de 40 minutos, na temperatura ambiente. Passando este período não recomendamos sua utilização.

- Recomenda-se a utilização de misturador mecânico para homogeneização da mistura.

#### APLICAÇÃO DO MATERIAL

A superfície a ser impermeabilizada com PADTOP deverá estar previamente umedecida, mas não encharcada.

Aplicar as “demãos” em sentido cruzado, conforme a necessidade do serviço, em camadas uniformes, com intervalo de 2 a 6 horas entre “demãos”,

dependendo da temperatura ambiente.

Em regiões como ao redor de ralos, juntas de concretagem e meias-canas, reforçar o revestimento com incorporação de uma tela de poliéster, logo após a primeira “demão”.

Aguardar 5 dias para teste de estanqueidade.

Em áreas abertas ou sob incidência solar, promover a hidratação do PADTOP no mínimo por 72 horas molhando a superfície.

Misturar constantemente o produto da embalagem durante a aplicação.

Nunca adicionar água à mistura.

#### FORMA DE APLICAÇÃO

Pintura (traço em peso). 1 parte de componente B (líquido), para 3 partes do componente A (pó), aproximadamente. a aplicação deve ser feita com trincha, rolo ou vassoura de pelo ou escova.

Revestimento (traço em peso). 1 parte do componente B (líquido), para 3,5 partes do componente A (pó) aproximadamente.

Aplicação com desempenadeira ou rolo. Aplicar inicialmente 1 “demão” com trincha, utilizando o traço de pintura, antes da aplicação com desempenadeira.

#### CONSUMO

1 Kg/m<sup>2</sup> por demão.

Recomendação mínima: 3 demãos.

#### VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 9 meses, a partir da data de fabricação, armazenado em local seco e ventilado, e nas embalagens originais e intactas.

#### CUIDADOS

Ambos os componentes não apresentam riscos à saúde, quando utilizados corretamente;

Utilizar luvas de borracha para manuseio do produto;

Após o uso do produto recomendamos lavar bem as mãos;

Caso o produto entre em contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância.

Caso persista a irritação, procurar o pronto socorro mais próximo;

Em recintos fechados ou de pouca ventilação, garantir a renovação de ar;

Quando utilizado em reservatórios de água, aguardar 5 dias antes de enchê-lo, conforme condições de temperatura ambiente e umidade relativa do ar.